



das Thema



**AURO**  
natürlich meine Welt

## PurSolid Hartöl Nr. 123

Das AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 ist, wie der Name bereits andeutet, gänzlich ohne Löse- und Verdünnungsmittel hergestellt. In Anlehnung an den in der herkömmlichen Beschichtungstechnik gebräuchlichen Ausdruck für hoch Festkörperreiche Beschichtungsmittel „HighSolid“ ist das AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 gänzlich lösemittelfrei oder eben „PurSolid“

Als Grundierung saugfähiger Flächen zur Nachbehandlung mit Öl- oder Wachsprodukten oder als Alleinbehandlung für Holz, Holzwerkstoffe und Kork ist das AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 auch für stark beanspruchte Flächen hervorragend geeignet.

Im Gegensatz zu den lösemittelhaltigen Imprägnierungen AURO Imprägniergrund Nr. 121 und AURO Hartöl Nr. 126 enthält das AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 kein Citruschalenöl und somit auch nicht den typischen AURO Zitronengeruch. Am besten läßt sich der Geruch des AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 mit „nussig“ beschreiben.



Durch das Ölen mit AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 wird das Holz imprägniert und sein Saugvermögen herabgesetzt. Es ist anschließend vor Schmutz und Wasser gut geschützt, kann jedoch weiter Luftfeuchtigkeit speichern. Das Holz fühlt sich natürlich an und erhält einen intensiven Farbton.

Verarbeitung: Zu Beginn das Öl mit einer Rolle oder einem Metallraket dünn und gleichmäßig auf das fein, z.B. Körnung 150 -180 für Fußböden, bis Körnung 220 für Möbel, geschliffene Holz auftragen. Nach ca. 10 Minuten alles auf der Oberfläche stehende Öl mit einem Polierpad (Einscheibenmaschine, Exzenter, Rutscher) einmassieren und eventuelle Überstände abnehmen. Es dürfen keine Glanzstellen stehen bleiben und Überstände müssen vollständig abgenommen sein. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen.

Durch einen abschließenden Wachsauftrag mit AURO PurSolid-Hartwachs Nr.171 entsteht eine dünne Schutzschicht, mit der die Strapazierfähigkeit, die edle Optik und das Tastgefühl noch weiter verbessert werden. Alternativ kann als Finish auch ein weiterer Ölauftrag mit AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 ausgeführt werden.

Nach noch einmal 24 Stunden Trockenzeit können Sie den Boden vorsichtig beanspruchen. Vermeiden Sie aber in den folgenden 2 - 4 Wochen bis zur völligen Aushärtung Feuchtigkeit und hohe Belastungen.

Zur Pflege des AURO PurSolid-Hartöl Nr.123 eignen sich je nach Bedarf das AURO Pflegeöl Nr. 106, Die Pflegeemulsion Nr. 431 und die Produkte der AURO Reinigung & Pflege-Serie.

Zusammensetzung: Leinöl, Leinöl-, Rizinen-, Holz-, Saffloröl-Standöl, Trockenstoffe (bleifrei).

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei, während der Trocknung auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

- geprüft gemäß DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit von Spielzeug
- geprüft gemäß DIN 53160, Speichel- und Schweißechtheit

Achtung: Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle, daher benutzte Putzlappen u. ä. nicht knüllen, sondern einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen, oder luftdicht verschlossen in einem Blechgefäß aufbewahren.